

EZ - MIG AI99,7

NORME

HRN EN ISO 18723	AWS / ASME SFA-5.10	W. Nr.
S Al 1070 / Al 99,7	~ ER1100	3.0289

SVOJSTVA I PODRUČJE PRIMJENE

Aluminijska žica za MIG zavarivanje s visokim sadržajem aluminija. Namijenjena je za zavarivanje aluminija sličnog kemijskog sastava. Relativno mekan metal zavara odlikuju dobra istezljivost, električna vodljivost i korozijska postojanost.

MEHANIČKA SVOJSTVA ČISTOG METALA ZAVARA

R _{p0.2} N/mm ²	R _m N/mm ²	A ₅ %
35	80	> 35

ORIJENTACIJSKI KEMIJSKI SASTAV ŽICE

Al
% > 99,7

ZAŠTITNI PLIN

I1 (Ar)

PAKIRANJE

Promjer žice mm	Namotaj
0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0	Žica do žice (S-S)
7 kg - žičani kolut	

